



Solvent Bazlı Mürekkep Katkıları

SOLVENT BAZLI MÜREKKEP KATKILARI			
Ürün Kodu	Ürün Adı	İlave Miktarı	Özellikler
RX-9910	Sürtünme ve Çizilme Dayanımı Katkısı	maksimum % 10	Baskılı yüzeyin sürtünme ve çizilme direncini artırır. %10 dan fazla kullanılması matlığa sebep olabilir.
RX-9925	Derin dondurucu ve nem direnci katkısı	20-25%	Baskılı yüzeyin nem ve soğuk (derin dondurucu) dayanımını artırır.
RX-9927	Derin dondurucu ve nem direnci katkısı	20-25%	RX-9925 serisini TAA'sız versiyonu.
RX-9935	Adezyon ve çizilme direnci katkısı	maksimum 10 %	FA seri mürekkeplerin baskılı yüzeydeki adezyon ve çizilme direncini artırır.
RX-9944	Isı direnci katkısı	maksimum 10 %	Baskılı yüzeyin ısı direncini artırır. %10 dan fazla kullanılması bloklamaya sebep olabilir.
RX-9959	Kayganlık artırıcı katkı	4-6%	PE baskılarda , baskısız arka yüzeyin COF artışını (kayganlığın düşmesini) engeller. Laminasyon işlerde maksimum % 4 ilave edilmelidir.
RX-9970	Adezyon promoter	maksimum 6%	Baskılı yüzeyin adezyonunu artırır. Çift tarafı koronali malzemelerde baskı sonrasında bloklamaya sebep olabileceği için kullanılmamalıdır.
RX-9977	Overprintability Promoter	5-6%	İlave edildiği mürekkebin üzerine baskı kabul etme (overprintability) kabiliyetini artırır.
RX-9990	TAA-free Adezyon Promoter	maksimum 6%	RX-9970 serisini TAA'sız versiyonu.